

STENI Colour fasadeplater

1. PROSJEKT

Entreprenør/Utførende: _____

Prosjekt/Adresse: _____

Bruksområde/Bygningsdel: _____

2. PRODUKT

STENI Colour er en glassfiberarmert steinkompositt plate med en kjerne av knust naturstein. Overflaten er av elektronherdet akryllakk. Baksiden og sidekantene er ubehandlet med hvit farge.

Platen er ment til bruk som luftet utvendig kledning, men kan også benyttes innvendig. Platene kan monteres både vertikalt (på vegg) og horisontalt (i himling).

STENI Colour er særdeles godt egnet i områder med høy fuktbelastning.

NOBB varenummer: 41976356 – FASADEPLATE STENI COLOUR HG
 22435028 – FASADEPLATE STENI COLOUR HM
 41976284 – FASADEPLATE STENI COLOUR MATT
 42040544 – FASADEPLATE STENI COLOUR LAGER
 42048581 – FASADEPLATE STENI COLOUR SPES
 42069093 – FASADEPLATE STENI COLOUR LG
 22435663 – ELEMENTER STENI COLOUR

Dimensjon: Platen er 6 mm tykk. Standardformat 1195 x 2995 mm
 Andre formater finnes i vår produktkatalog

Farge: 60 standardfarger 3 ulike glanser (Matt, Halvmatt, Høyglans)

Overflatebehandling: Elektronherdet akryllakk uten løsemidler

Øvrige opplysninger: Se vår produktkatalog for fullstendig vareutvalg



3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Kappe og borestøv fra bearbeidelse fjernes **før montering** med trykkluft og en fiberklut tilsatt et alkalisk rengjøringsmiddel. Steni anbefaler bruk av standard grunnrens

Maling, grafitti o.l. fjernes med bruk av spesialprodukter tilpasset formålet. Ta kontakt med et profesjonelt rengjøringsfirma.

Olje, fett, eksos o.l. fjernes med avfettingsmidler tilpasset bil/båt rengjøring. Bruk høytrykkspyler og rikelig med vann.

Algevekst, mose, smuss o.l. fjernes med standard husvask. Bruk høytrykkspyler og rikelig med vann.

Platene tåler høytrykk opp til 100 bar. Spyleavstand 20-30 cm. Bruk gjerne varmt vann (opptil 80 °C)

Ettersyn/kontroll

Det anbefales at ettersyn utføres årlig. Kontroller at platene er hele og uten synlige skader. Kontroller ventilasjonsåpninger samt at innfestingen er intakt

Vurder behov for rengjøring

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bytt ut skadede plater og erstatt løse skruer. Rengjør platene

STENI Colour fasadeplater

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 60 år

Garanti og vilkår

40 års funksjonsgaranti

Inntil 15 års fargegaranti

Følg QR-koden til våre garantivilkår på nett

Eller se <https://steni.no/dokumentasjon/?c=salgs- og leveringsbetingelser>**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Materialer som kan avgi plastifiserende stoffer til luft/vann bør brukes med forsiktighet da disse over tid kan føre til misfarging av platene.

Løsemidler som inneholder følgende kjemiske forbindelser bør unngås

MEK (Metyl Etyl Keton) CAS no. 78-93-3,

DCM (diklormetan) CAS nr. 75-09-2.

Bruk av Natrium -hydroksid (50%) Eddiksyre (100%) og Melkesyre (5%) kan føre til nedmatting av overflaten.

5. HMS

Avfallshåndtering

Avfallskode: 1751 EAL-kode: 080199

Helse

Støv fra kapping kan i større mengder skade åndedrettsorganer. Bruk støvavsug og støvmaske type P3 eller bedre.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	STENI AS
Postadresse	Lågendalsveien 2633
Postnr. og poststed	3277 Stenisholt, Norway
Telefon	33156500
E-post	info@steni.no
Internett	www.steni.com